

Пластифікатор розчинів Замінник вапна

Опис

DOMOLIT - рідка добавка, яка використовується як заміник вапна. Додається до цементних розчинів і надає їм працездатності вапняно-цементних розчинів. Має всі переваги вапна і усуває всі її недоліки:

- Підвищує адгезію свіжого розчину до основи.
- Забезпечує тривалу працездатність перед схоплюванням.
підвищує пластичність розчину та морозостійкість шару штукатурки або цегляної кладки.
- Надає розчину тиксотропності. "Свіжий" розчин не сповзає з вертикальної поверхні.
- Підвищує міцність цегляний кладки.
- Значно скорочує вартість розчину.
- Виключає необхідність зберігання вапна на об'єкті.
- Не містить хлоридів та інших корозійних речовин.

Сертифікований з наявністю маркування CE як повітрозалучальна добавка – пластифікатор для розчинів кладок відповідно до вимог стандарту EN 934-3:T2, Сертифікат No.: 0906-CPR-02412007/02.

Галузь застосування

DOMOLIT застосовується для приготування кладок, штукатурних та тротуарних розчинів, а також міцних покриттів.

Технічні характеристики

Колір:	темно коричневий
В'язкість:	25 мПа сек (за Брукфілдом, +23 ° C)
Густина:	1,01 – 1,03 кг/л

Інструкції

DOMOLIT додається в воду для приготування розчину. Завдяки пластифікуючий ефект менша потрібно кількість води.

Дозування

- **Розчини для цегляної кладки та стяжки:**

50 г DOMOLIT на 25 кг цементу.

Рецепт приготування 1 мзрозчину:

Цементу:	225 кг
Піску:	0,90 мз
DOMOLIT:	450 г

- **Штукатурні розчини:** 75 г

DOMOLIT на 25 кг цементу. Рецепт

приготування 1 мзрозчину:

Цементу:	250 кг
Піску:	0,84 мз
DOMOLIT:	750 г

Упаковка

DOMOLIT поставляється у пластикових контейнерах по 1 кг, 5 кг та 20 кг, а також у бочках по 220 кг.

Термін придатності - Зберігання

Термін зберігання - 18 місяців з дня виготовлення при зберіганні в непокритій заводській тарі при температурі від +5оС до +35оС. Захищати від прямих сонячних променів та морозу.

Важливі позначки

- Роботопридатність покращується при приготуванні розчину на дрібному піску.
- Перевищення дозування (більше 0,4% за вагою цементу) зменшує міцність розчину.



0906

ISOMAT SA17thkm Thessaloniki – Ag. Athanasios
PO BOX 1043, 57003 Ag. Athanasios, Greece

09

0906-CPR-02412007/02

EN 934-3:2009+A1:2012

DoP No.: DOMOLIT/1634-03

DOMOLITAir entraining/plasticizing admixture
for masonry mortar

EN 934-3, T2

Max chloride content: chloride free

Max alkali content: < 2,0%

Corrosive behaviour: contains components тільки
від EN 934-1:2008, Annex A.1

Dangerous substances: compliance

ISOMAT SA

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, PO
BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece, Tel.:
+30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu